

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PPA FR52G30NHF BK337** 厂商: **杜邦 Dupont** 品牌: **Zytel HTN**

| | | | |
|------|--------------------|------|-----------------------------|
| 材料标识 | PA6T/PA66-GF30%-V0 | 颜色 | 黑色/Black |
| 厂商品牌 | Zytel HTN | 材料特性 | 添加剂: 脱模助剂. 填充物为30% 玻璃纤维增强材料 |
| 材料形状 | 颗粒状/Resin | 加工方式 | 注射成型/Injection molding |

| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|------|-----------|------|-------------------|
| 比重 | ISO 1183 | 1.46 | g/cm ³ |
| 收缩率 | | | |
| 垂直方向 | ISO 294-4 | 1.00 | % |
| 横向方向 | ISO 294-4 | 0.30 | % |

| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---------------|-------------|-----|----|
| 维卡软化温度 | | | |
| 熔融温度 | ISO 11357-3 | 310 | °C |
| 热变形温度 1.80MPa | SO 75-1/-2 | 283 | °C |

| 电气性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|----------|-----------|-------|------|
| 体积电阻 | IEC 60093 | >1E13 | Ω.cm |
| 耗散因数 | | | |
| 相对漏电起痕指数 | IEC 60112 | 600 | V |

| 阻燃性 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|------|-------|--------|-----|
| 防火等级 | UL-94 | 1.50mm | V-0 |