

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PPE AP4** 厂商: **三菱工程塑料 MEP** 品牌: **Lupiacce**

材料标识	PPE-PS	颜色	本色/Natural colour
UL编号	E41179	厂商品牌	Lupiacce
材料特性	高流动性	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.11	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ISO 294-4	0.60	%
横向方向	ISO 294-4	0.60	%
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ISO 62	0.070	%
熔融流动指数			
280°C / 5.0Kg	ISO 1133	70.0	cm ³ /10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	49.0	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	45	%
拉伸模量			
23°C	ISO 527-2	2400	Mpa
弯曲强度			
23°C	ISO 178	82.0	Mpa
弯曲模量			
23°C	ISO 178	2400	Mpa
简支梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eA	15	kJ/m ²

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火	ISO 75-2/Bf	90.0	°C

1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	80.0	°C
-------------	-------------	------	----

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	IEC 60093	3.0E+16	Ω.cm
表面电阻	IEC 60093	2.0E+15	Ω.cm

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.50mm	V-0

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		50.0 -90.0	°C
干燥时间		2.0-4.0	Hr
注塑温度			
螺筒后部温度		230-260	°C
螺筒中部温度		250-280	°C
螺筒前部温度		250-280	°C
模具温度		70.0-90.0	°C