

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **SAN 24/5** 厂商: **舒尔曼 A.Schulman** 品牌: **POLYMAN**

材料标识	SAN	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	POLYMAN	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding 挤出成型/Extrusion molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.08	g/cm ³
熔融流动指数			
230°C / 3.80Kg	ISO 1133	5.00	cm ³ /10min

硬度	测试标准	数据	单位
球压硬度	ISO 2039-1	165	Mpa

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	70	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	3.0	%
拉伸模量			
23°C	ISO 527-2	3700	Mpa
简支梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eA	3.0	kJ/m ²
简支梁无缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eU	17	kJ/m ²

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火	ISO 75-2/Bf	102	°C
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	98	°C
维卡软化温度	ISO 306/A50	110	°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.50 mm	-

灼热丝起燃温度			
1.50mm	IEC 60695-2-12	960	°C
3.00mm	IEC 60695-2-12	960	°C
灼热丝相对温度			
1.50mm	IEC 60695-2-13	825	°C
3.00mm	IEC 60695-2-13	825	°C

注塑成型条件		建议值	单位
注塑温度			
螺筒后部温度		180-200	°C
螺筒中部温度		210-230	°C
螺筒前部温度		240-250	°C
模头温度		240-260	°C
模具温度		50-80	°C